

Produktdatablad

Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk 10, 30 & 60

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Vandig polyuretan emaljemaalning til indendørs brug på grundet træ og metal samt tidligere maledede overflader. Giver en ekstra hård og ridsefast overflade, som er svært modtagelig over for smuds. Flot sammenflydning og nem at arbejde med. God dækkeevne og klæbefri. Gulner ikke og er hurtigtørrende.

Anvendes på døre, vinduer, karme og andet interiør hvor der ønskes særlig flot finish.

Kan også anvendes på træ- og betongulve.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk fx ved slibning. Rengør med Dyrup Grundrens, vask efter med rent vand. Nyt eller barslidt træ grundes med Dyrup Trægrunder. På jern og metal fjernes alt løstsiddende rust til fast bund og der grundes med Dyrup Rustgrunder. Mørke træsorter, gulnet træ og vandskjolder grundes med Dyrup Spærregrunder for at minimere risiko for gennemslag. Herefter påføres 2-3 x Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk, mellemslib med fint sandpapir mellem hvert lag.

Gulve

Anvendes på gulve med moderat belastning fx stuer og opholdsrum. Efter vask med grundrens, afvaskes med 32% eddikesyre, vask efter med rent vand. Ubehandlet betongulv skal være minimum 1 år gammelt og rengøres for støbeslam. Blanke flader mat slibes. På sugende bund kan første lag fortyndes 5-10%. Er ikke egnet til gulve med vedvarende vandpåvirkning, gulve med fernislak / bonevoks og garagegulv. Vær opmærksom på om der er opstigende grundfugt. Påføres i tynde lag, mellem- slib med fint sandpapir mellem hvert lag.

Gode råd

Ujævnheder udbedres ved slibning eller spartling. Huller og revner spartles.

De første uger bør der tages hensyn til nymalet gulv, og rengøring med vand undgås.

Tekniske data

Bindemiddel:

Modificeret polyuretan (PU)

Fortynding: Skal normalt ikke fortyndes, kan dog fortyndes op til 10%

Fx ved sprøjtemaling, el. anvendt som grunder på betongulv.

Glans v. 60°:

Mat Ca. 10

Halvmat Ca. 30

Halvblank Ca. 60

Holdbarhed: Ca. 24 mdr.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

Påføring: Pensel, korthåret filtrulle eller sprøjte.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal temperaturen i rummet være min. 7°C og den relative luftfugtighed (RF) under 80 %.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe straks efter brug.

Rækkeevne: Ca. 10 - 12 m²/litr. Afhængig af underlaget.

Tørretid ved 23° C og normal luftfugtighed (60%):

Overfladetør Ca. 1 time.

Genbehandling Ca. 5 timer.

Gennemtør Ca. 28 dage.

Volumen tørstof: Ca. 39 %

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.