

Produktdatablad

Dyrup Træmaling Transparent 25

2370

Anvendelsesområde

Indendørs på store træoverflader såsom vægge og lofter samt møbler mm.

Egenskaber

Fremhæver træets struktur og opfrisker gulnet træværk. Træmaling kan tones i transparente nuancer.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens, vask efter med rent vand. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Ved påføring af lyse nuancer grundes gulnet træ med Dyrup Spærregrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 1-3 lag til et tilfredsstillende resultat er opnået. Hvis der er grundet med Dyrup Spærregrunder, er 1 lag ofte tilstrækkeligt. Påføres i træets længderetning vådt i vådt for at undgå overlapning. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl.

Fortynding: Må ikke fortyndes.

Glans v. 60°: Halvmat ca. 25.

Påføring: Pensel.

Berøringstør: Ca. 1 time.

Overmalbar: Ca. 4 timer.

Gennemhærdet: Efter 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe.

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.