

Produktdatablad

Dyrup Rullespartel

6191

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Beskrivelse:

All-round spartelmasse med god konsistens ideel til fuldspartling af lofter og vægge, hvor struktur efter væv, savsmuldstapet eller lignende ønskes fjernet. Produktet påføres let og hurtigt med rulle. Optimal finish opnås ved efterglatning med en glitte eller bredspartel. Systemet efterlader et perfekt spartelarbejde, hvor behov for slibning er minimalt. Kan påføres i en lagtykkelse fra 0-2 mm.

Anvendelse:

Indendørs i tørre rum til rullepåføring ved fuldspartling af lofter og vægge. Anvendes på nye og tidligere malet vægge af fx puds, gipsplader, beton, glasvæv og filt.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Dybere huller og revner udfyldes med egnet spartelmasse.

Påfør produktet 1-2 gange indtil det ønskede resultat. Ved udspartling af dybe huller eller revner over 2 mm påføres spartelmassen ad flere gange. Den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelse. Brug af øjenbeskyttelse og ansigtsmaske anbefales ved slibning.

Tekniske data

Bindemiddel: EVA-polymerdispersion

Fortynding: Brugsfærdig

Påføring: Langhåret malerulle. Alternativt kan spartelmassen sprøjtepåføres med egnet sprøjteudstyr.

Tørretid: Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder forventes det, at spartelmassen er tør efter 8-10 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information

Rengøring af værktøj: vand og sæbe.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.