

Produktdatablad

Dyrup Loft Ekstra Dækkende 2

2361

Anvendelsesområde

Indendørs på nye og tidligere malet lofter af fx puds, gipsplader, sandspartel, beton og filt.

Egenskaber

Refleksfri og helmat loftmaling. Perfekt til lofter med store lysindfald. Er godkendt med EU Ecolabel og opfylder klasse 1 mht. dækkeevne. Har ekstra god dækkeevne, der gør, at produktet i mange tilfælde dækker første gang på lyse overflader.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund grundes med Dyrup Pudsgrunder. Nikotigule overflader og tørre vandskjolder grundes med Dyrup Spærregrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 1-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: PVA

Fortynding: vand.

Glans v. 60°: ca. 2.

Påføring: pensel, rulle eller sprøjte.

Berøringstør: efter 30 minutter.

Overmalbar: efter 2 timer.

Gennemhærdet: efter 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/ltr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.