

DYRUP Træ & Metal Ekstra Stærk

Blank

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Vandig polyuretan emaljemaling til indendørs brug på grundet træ og metal samt tidligere malede overflader. Giver en ekstra hård og ridsefast overflade, som er svært modtagelig over for smuds. Flot sammenflydning og nem at arbejde med. God dækkeevne og klæbefri.

Anvendes på døre, vinduer, karme samt interiør hvor der ønskes særlig flot finish.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk fx ved slibning. Rengør med DYRUP Grundrens, vask efter med rent vand. Nyt eller barslidt træ grundes med DYRUP Trægrunder. På jern og metal fjernes alt løstsiddende rust til fast bund og der grundes med DYRUP Rustgrunder. Mørke træsorter, gulnet træ og vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder for at undgå risiko for gennemslag. Herefter påføres 2-3 x DYRUP Træ & Metal Ekstra Stærk, mellem slib med fint sandpapir mellem hvert lag.

Gode råd

Ujævnheder udbedres ved slibning eller spartling. Huller og revner spartles.

Påføres i tynde lag.

Tekniske data

Bindemiddel:

Modificeret polyuretan (PU)

Fortynding: Skal normalt ikke fortyndes, kan dog fortyndes op til 10% fx ved sprøjtemaling.

Glans v. 60°:

Blank Ca. 90

Holdbarhed: Ca. 24 mdr.

MAL-kode: 1-1

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

Påføring: Pensel, korthåret filtrulle eller sprøjte.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal temperaturen i rummet være min. 7°C og den relative luftfugtighed (RF) under 80 %.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe straks efter brug.

Rækkeevne: Ca. 8 - 10 m²/litr.

Afhængig af underlaget.

Tørretid ved 23° C og normal

luftfugtighed (60%):

Overfladetør Ca. 2 timer.

Genbehandling Ca. 12 timer.

Gennemtør Ca. 28 dage.

Volumen tørstof: Ca. 43 %