

Produktdatablad

Dyrup Gulvmaling Ekstra Dækkende Olie

2376

Anvendelsesområde

Indendørs på fx trægulve samt velhærdede cement- og betongulve, som er minimum 1 år gamle. Særlig velegnet til bryggers- og kældergulve. Udendørs på betonoverflader som fx altangulve eller trapper. Er ikke egnet på grundvandspåvirkede gulve samt på gamle oliemalede og lakerede gulve med fx fernislak og bonevoks.

Egenskaber

Urethanalkydymaling som kan tones i lyse nuancer. Har ekstra god dækkeevne og slidstyrke. Er vandresistent, smudsafvisende og nem at rengøre.

Klargøring

På tidligere behandlede overflader fjernes løstsiddende materiale til fast bund, og der rengøres med Dyrup Grundrens. Oliepletter fjernes med cellulosefortynder eller penselrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Der vaskes efter med rent vand.

Blanke flader slibes matte. Ubehandlet beton rengøres for støbeslam. Bunden skal derefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til tilfredsstillende resultat er opnået. På sugende bund fortyndes første lag med op til 20% mineralisk terpentin.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyd.

Fortynding: Mineralisk terpentin.

Glans v. 60°: ca. 50.

Påføring: Pensel eller glatrulle.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Støvtør: Ca. 1 time.

Berøringstør: Ca. 6 timer.

Overmalbar: Ca. 16 timer.

Gennemhærdet: Ca. 7 døgn.

Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Afvingelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Rækkeevne: ca. 13 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

Miljø og sikkerhed:

Miljörigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 499 g/l VOC.

Rengøring af værktøj: Mineralisk terpentin.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.