

Produktdatablad

Dyrup Rustgrunder

2813

Anvendelsesområde

Indendørs og udendørs på jern som fx rør, gelændere, pandeplader eller landbrugsmaskiner, som skal slutbehandles med alkyd- eller acrylmaling.

Egenskaber

Hindrer udvikling af rust og giver god vedhæftning for slutbehandling.

Klargøring

Løstsiddende rust fjernes med stålbørste, skraber eller sandpapir.

Olie og fedt fjernes fx med cellulosefortynder.

Overfladen vaskes med Dyrup Grundrens.

Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

Mindre huller og revner spartles med urethanspartelmasse.

Reparationer slibes let, så overfladen fremstår glat.

Maling

Omrøres før brug. Påfør 2 lag grunder.

Der kan slutbehandles med alle Dyrup Træ og metal produkter. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyl

Fortynding: terpentin.

Glans v. 60°:

Påføring: pensel, rulle eller sprøjte

Berøringstør: ca. 2 timer.

Overmalbar: ca. 24 timer.

Gennemhærdet: Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 9-11 m²/ltr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 2-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk Opbevares utilgængeligt for børn. , Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Vask hænderne grundigt efter brug.

VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning.

Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: mineralisk terpentin.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.