

Produktdatablad

Dyrup Grunder Fugtbremsende

2807

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Dyrup Grunder Fugtbremsende er en transparent diffusionsåben grundingsvæske til stabilisering og udtørring af fugtpåvirkede mineralske vægge og lofter og til forhindring af saltudtræk. Særligt velegnet til forbehandling og stabilisering af fugtpåvirkede vægge af fx puds, beton og rå mursten, før afsluttende overmaling med Dyrup Væg Fugtbremsende maling.

Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent, fast, bæredygtigt og mineralsk. Må ikke påføres tidligere malede overflader. Nyt puds og beton skal være hærdet. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavsede overflader rengøres med Dyrup Grundrens. Hvor pudsreparation, eller nyt pudslag påkræves, anbefales Dyrup Spartel Fugtbremsende, som er en diffusionsåben spartelmasse, for stabilisering af fugtpåvirket bund.

Dyrup Grunder Fugtbremsende kan påføres direkte på fugtigt mineralsk underlag og kan stå alene som afsluttende transparent behandling. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved systembehandling med Dyrup Grunder Fugtbremsende, efterfulgt af Dyrup Væg Fugtbremsende Maling.

Produktet arbejdes ind i underlaget og påføres én gang. Begynd nedefra og arbejde op efter indtil underlaget er mættet.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens, vask efter med rent vand. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund grundes med Dyrup Pudsgrunder. Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med Dyrup Spærregrunder.

Gode råd

Sørg for grundig afdækning med plast, da grunderen er meget flydende.

Årsagen til vandskade skal være udbedret. Systembehandlingen kan ikke træde i stedet for konstruktionsmæssige fejl, eller reparation af indtrængende fugt og vand. Produktets diffusionsåbenhed forudsætter at rummet udluftes/ventileres regelmæssigt.

Tekniske data

Bindemiddel: Akryl og silikone

Fortynding: Fortyndes ikke

Glans v. 60°: n/a

Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning

MAL-kode: 0-4 (1993)

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information

Påføring: Pensel eller rulle.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal rumtemperaturen være min. 5°C og den relative luftfugtighed under 50%. Vægens temperatur skal være min. 5 °C.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Rækkeevne: 4-6 m²/L

Standardkulør: Transparent

Tørretid ved 20° C.:

Berøringstør: 2 timer

Overmalbar: 6 timer

Volumen tørstof %: -

**Fugtbremsende i den forstand at systemet spærre for saltudblomstringen, dvs. de saltkrystaller der gør at malingen løsner sig og skaller af - Systemet efterlader dog forsat væggen diffusionsåben.*

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.