

DYRUP Komposit Imprægnering

3121

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

DYRUP Komposit Imprægnering hæmmer fedstof skidt og begroninger i at trænge ned i WPC/komposit overfladen. Imprægneringen skaber en hinde som får vandet til at perle af overfladen.

Dyrup Komposit Imprægnering kan påføres på materialer af WPC/komposit, som fx terrasser, hegn, facader, mm.

Brugsanvisning

Underlaget rengøres med DYRUP Komposit Rens forud for imprægnering. Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

DYRUP Komposit Imprægnering påføres ufortyndet 1 gang og overskydende væske aftørres efter 20 minutter.

For at opnå den optimale effekt anbefales det at imprægnere nyt WPC/komposit. For at opnå en vedvarende effekt, anbefales det at genimprægnering foretages en gang årligt.

Gode råd (?)

WPC er et nyere materialer, bestående af komprimeret plastik og træfibre. Ligesom træ og plastik nedbrydes WPC over tid.

Afprøv altid produktet på et ikke synligt område for at afgøre overfladens styrke og beskaffenhed.

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Tekniske data

Fortynding: Fortyndes ikke.

Holdbarhed: 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

MAL-kode: 3-1 (1993)

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information

Påføring: Pensel eller rulle.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Rengøring af værktøj: Vand

Rækkeevne: 1 Liter rækker ca. 23 m²

Standardkulør/baser: Farveløs

Tørretid ved 23° C.:

Berøringstør: 2 timer

Gennemhærdet: 24 timer

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.